



Guide d'entretien des comptoirs en bois **J.O. NOËL HOULE ET FILS INC.**

Le respect de ces directives sera un facteur déterminant dans la préservation de l'apparence initiale de votre comptoir de bois.

Entretien régulier

Les éléments qui suivent s'appliquent à l'entretien quotidien d'un comptoir de bois vernis ou huilé.

- Toujours nettoyer votre comptoir avec un savon doux et non abrasif. Éviter les nettoyants chimiques du commerce qui auront pour effet d'altérer la finition.
- Évitez d'y déposer un contenant chaud qui peut brûler et délaminer le comptoir
- Évitez d'y déposer des contenants humides durant une trop longue période. Cela provoquera des cernes.
- Les objets déposés pendant une longue période sur votre comptoir peuvent créer des décolorations puisque l'huile ou le vernis ne filtrent pas les rayons UV.
- Utilisez une planche à découper pour la découpe d'aliments.

Restauration du fini

Les étapes suivantes s'appliquent lorsqu'un ternissement du fini survient ou si vous voulez redonner à votre comptoir son apparence initiale. Ces étapes ne peuvent être suivies que pour des comptoirs huilés et ne s'appliquent pas aux comptoirs vernis.

- Bien nettoyer la surface avec un savon neutre et laisser sécher 8 heures. Advenant le cas où le grain lève sur votre comptoir, utilisez un papier sablé 220 pour faire un léger sablage.
- À l'aide d'un pinceau, d'une spatule souple ou d'une raclette (squeegee), appliquez une mince couche d'huile Rubio sur toute la surface. Laissez reposer 5 minutes.
- À l'aide d'un chiffon sec non pelucheux, essuyez la surface dans un mouvement circulaire jusqu'à ce que vous ayez retiré le surplus d'huile. Lorsque le surplus a été entièrement retiré, la surface est lisse et non collante (aucune résistance) lorsque vous déplacez votre chiffon.
- Laissez sécher l'huile pendant 24 heures.
- Ne pas exposer à l'eau durant 48 heures.

Réparation

Les produits finis à l'huile Rubio peuvent être réparés facilement en cas de bris, de tache, de décoloration, d'égratignure etc. Dans la plupart des cas, la réparation peut être effectuée sur place, sans avoir à désinstaller le produit.

- D'abord, retirez entièrement l'huile à l'aide du processus de décapage. Pour ce faire, sablez la surface à l'aide d'un papier sablé. Le papier à utiliser va dépendre de la résistance de l'huile au sablage. L'important est de retirer l'huile en entier.
- Commencez par utiliser un papier sablé 180. Si le sablage est trop léger, prenez un papier avec de plus gros grains. Vous ne devriez pas utiliser un papier plus gros que 120. Terminez toujours le sablage avec le papier 180. Attention à effectuer le même niveau de sablage partout sinon il y aura des démarcations visibles lors du huilage.
- À l'aide d'un pinceau, d'une spatule souple ou d'une raclette (squeegee), appliquer une mince couche d'huile Rubio sur toute la surface. Laissez reposer 5 minutes.
- À l'aide d'un chiffon sec non pelucheux, essuyer la surface dans un mouvement circulaire jusqu'à ce que vous ayez retiré le surplus d'huile. Lorsque le surplus a été entièrement retiré, la surface est lisse et non collante (aucune résistance) lorsque vous déplacez votre chiffon.
- Laissez sécher l'huile pendant 24 heures.
- Ne pas exposer à l'eau durant 48 heures.

Attention : Les chiffons utilisés avec l'huile Rubio devront être trempés dans l'eau avant d'être jetés puisqu'ils présentent un risque d'auto-combustion.

Pour de plus amples informations, vous pouvez nous rejoindre aux coordonnées suivantes :

J.O. Noël Houle et fils inc.
4700 ch Ste-Catherine
Sherbrooke, QC, J1N 0E7
Tél. 819-864-6273
Sans frais : 1-800-565-6273
www.mouluressjonh.com